

茶殻配合モウルトの消臭試験を行いましたので結果を報告致します。

試験方法：

提供頂いた茶殻配合モウルトを 7cm×21cm にカットしてテドラーバックに移し、アンモニアガスと一緒に封入して試験を行いました。2 時間後のガス濃度を測定し、減少率を算出しました。

試験ガス種：アンモニア

試験方法：検知管法（初期濃度：50ppm）。

試料サイズ：7cm×21cm

試験結果

	茶殻配合モウルト（7cm×21cm）
2 時間後 試料濃度	0ppm
減少率	99%以上