

データ(平均値)

呼び径・ サイズ	単体引張 強さ	単体せん 断強さ	ねじり強 さ	引抜荷重 (6mm鋼板)	引抜荷重 (12mm鋼 板)
5.5×50	20,826N	12,395N	19.60N・m	18,960N	21,176N
6.0×50	23,100N	13,791N	23.00N・m	20,767N	21,882N