



革手袋と耐切創手袋の
重ね履きをこの1双で！

耐切創 × 耐突刺し

CR-700 耐切創レベル E



耐接触熱



耐接触熱
レベル 1

耐接触熱試験

EN407




X1XXXX

- 試験方法 試験サンプルに、規定温度(100℃～500℃)まで加熱したシリンダを接触させる。
- 評価方法 10℃上昇するまでの時間(しきい時間)を測定。
しきい時間が15秒以上の規定温度によって、レベルを評価。
- 表示 ビクトグラムの左から2番目に1～4の数値を表示。未測定の場合はXで表示。

耐接触熱レベル 低い ← → 高い

接触温度(℃)	100℃	250℃	350℃	500℃
しきい時間(秒)	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15
レベル	1	2	3	4

耐切創仕様インナー



製品コード	サイズ	全長	手のひら周り	中指長さ
4150700	L	27.5cm	27.0cm	8.6cm

- サイズ:L
- 素材:掌部・当て/牛革 甲部/綿 袖部/綿・アラミド
裏地/HPPE・ポリエステル・ナイロン・
スパンデックス・ガラス繊維
- 入り数:1箱60双(5双×12束)
- 出荷単位:1双
- 包材:無地袋+シール

EN388 保護手袋の機械的物性強度

EN388



3X34E

	弱い ←	→ 強い
耐摩耗レベル	1 2 3 4	
耐切創レベル(回転刃試験)・・・参照不可	X 1 2 3 4 5	
耐引裂きレベル	1 2 3 4	
耐突刺しレベル	1 2 3 4	最高レベル
耐切創レベル(TDM試験)	X A B C D E F	

※数値は測定データに基づく参考値であり、保証値ではありません。

株式会社 シモン

東京都中央区日本橋茅場町3-3-1 〒103-0025
<https://www.simon.co.jp>

●製品に関するお問合せ先
弊社ホームページのお問い合わせフォームにて承っております。
下記URL、または右のQRコードよりアクセスしてください。
※通信料はお客様のご負担となります。
<https://www.simon.co.jp/contact>



●改訂のため仕様および価格は予告なく変更することがあります。●印刷により実際の色が多少異なる場合がございます。●このチラシに記載されている内容は、2026年10月現在のものです。